Batisite - $(Na,K)_2BaTi_2(Si_2O_7)_2$

Hardness: 5.5–6. Cleavage: Imperfect/fair. Insoluble in HCl, HNO_3 or H_2SO_4.

References

Mindat: https://www.mindat.org/min-568.html

Handbook of Mineralogy: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/batisite.pdf

Sinkankas, J. (1972) Gemstone & Mineral Data Book, 346 p. Winchester Press, New York.