Usovite - $Ba_2CaMgAl_2F_{14}$

Hardness: 3.5. Cleavage: Perfect. Soluble in hot concentrated HCl, HNO_3 or H_2SO_4.

References

Mindat: https://www.mindat.org/min-4121.html

Handbook of Mineralogy: https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/usovite.pdf

Sinkankas, J. (1972) Gemstone & Mineral Data Book, 346 p. Winchester Press, New York.